

Elbex Nº17391 - SILICONELBEX PLUS

IMPERMEABILIZANTE HIDRO-REPELENTE INCOLORO

TERMINACIÓN MATE / NATURAL

TRIPLE ACCIÓN



Características

Siliconelbex es un impermeabilizante a base de siliconas en solución totalmente incoloro. Siliconelbex una vez aplicado cumple tres funciones:

- 1) ACCIÓN IMPERMEABILIZANTE: Su alto contenido de siliconas repele totalmente el agua, impidiendo que la pared se moje o absorba el agua.
- 2) ACCIÓN INHIBIDORA: Al no humectarse la pared, se inhibe la formación de hongos ó musgo eliminando el riesgo de manchas desagradables.
- 3) ACCIÓN ANTIESTÁTICA: La adherencia de contaminantes atmosféricos tales como el polvo, hollín, etc., es repelida por la acción antiestática de Siliconelbex protegiendo los frentes de la suciedad que se acumula en los espacios entre ladrillos o piedra laja, la porosidad del balai, etc.



Rendimiento

Siliconelbex rinde entre 4 y 8 m² por litro aproximadamente dependiendo de la porosidad de la superficie.



Sustratos

Siliconelbex puede ser aplicado sobre hormigón, hormigón revocado, bloques, fibrocemento (Dolmenit). Al ser absolutamente incoloro no cambia el color de los frentes, siendo especialmente indicado en fachadas de ladrillo visto o decorativo.



Presentación

Siliconelbex se entrega listo para su uso en tarrinas plásticas de 1, 5, 10 ó 25 litros.



Aplicación

Siliconelbex se aplica con brocha, rodillo, spray o máquina sulfatadora, alcanzandose el efecto completo en 24 a 48 hs. La superficie a pintar deberá estar libre de humedad, polvos, contaminantes grasos, hongos ó musgo, el que deberá ser eliminado totalmente previo al pintado. El musgo puede eliminarse por un rasqueteado o cepillado enérgico, con posterior tratamiento con hipoclorito de sodio. Las manchas blancas de alcalinidad residual, se deben neutralizar con una solución acuosa al 10% de ácido clorhídrico. En ambos casos enjuagar con abundante agua. Se deberá aplicar dos manos como mínimo, en la forma "húmedo sobre húmedo", es decir, aplicar la primera mano, dejar absorber, aplicar la segunda mano y así sucesivamente. La propiedad de hidro-repelenencia se obtiene a las 24 horas de la última mano y la máxima hidro-repelenencia se logra a partir de una semana de terminada la aplicación. Siliconelbex no puede ser diluido o rebajado con agua o ningún otro tipo de diluyente.

