

Elbex N°10073 - Fondo antioxido

Sintético colorado
(Fosfato de zinc)



Características

Producto de primera calidad formulado a base de resinas de rápido secado, alta dureza, muy buena adherencia y excelente protección anticorrosiva, lograda por su estudiada pigmentación.



Rendimiento Teorico

8 - 10 metros cuadrados por litro y por mano, logrando un espesor de 30 micrones.



Preparación De La Superficie

Se aplicará sobre chapa arenada o granallada o bien sobre **Wash Primer Elbex N°10121**. Cuando no sea posible llevar a cabo este tratamiento o en los casos de repintado, se limpiará perfectamente la superficie eliminando la suciedad, grasa o sales depositados sobre ellas y luego se eliminará el óxido por rasqueteado manual o mecánico con cepillo de acero.



Aplicación

A pincel, rodillo o soplete (común o airless).



Terminacion

Semimate.



Secado

Al tacto: 2 - 4 horas
Repintado: 8 - 10 horas
A película dura: 12 - 24 horas



Peso Específico:

1.30 ± 0.04



Color

Colorado



Vida Útil De La Mezcla

3-4 horas



Diluyente

Aguarrás mineral.



Observaciones

Se recomienda no exceder de lo establecido en los tiempos de repintados; tratándose de un fondo que alcanza alta dureza, se corre el riesgo de no lograr una óptima adhesión entre las capas sucesivas.

